

ANTICORROSIVO EPOXICO

Propiedad	Valor	Unidad
Acabado	Mate	-
Relación de mezcla	4:1	Volumen
Sólidos por volumen	39.9 - 41.9	%
Espesor seco recomendado	75 - 100	Micrones
Rendimiento teórico	65	m ² /gal
Método de aplicación	Brocha, rodillo, Airless	-
Tiempo de vida útil	8	Horas
Punto de chispa	28	°C
VOC	500	g/L

ANTICORROSIVO EPOXICO

2. TIEMPO DE SECADO

Tipo	Tiempo
Vida útil mezcla	8 horas

ANTICORROSIVO EPOXICO

3. BENEFICIOS

- ✓ **Protección anticorrosiva**
- ✓ **Alta resistencia química y mecánica**
- ✓ **Fácil aplicación**
- ✓ **Excelente adherencia**