

ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO

Propiedad	Valor	Unidad
Composición	Resina alquídica	-
Color	Rojo y Gris	-
Brillo a 60°	0 – 15	UB
Viscosidad	90 – 100	KU
Sólidos por peso	66 ± 2	%
Sólidos por volumen	43 ± 2	%
Contenido de VOC	470 – 490	g/L
Dilución	Diluyente C-10 o Thinner 1920	-
Limpieza del equipo	Diluyente C-10 o Thinner 1920	-

ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO

2. TIEMPO DE SECADO

Tipo	Tiempo
Al tacto	15 – 30 min
Repinte	2 – 4 h

ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO

3. RENDIMIENTO APROXIMADO

Método de Aplicación	Rendimiento
Brocha	30 – 40 m ² /gal
Rodillo	30 – 40 m ² /gal
Pistola	30 – 40 m ² /gal

ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO

4. BENEFICIOS

- ✓ **Secado rápido**
- ✓ **Alta protección anticorrosiva**
- ✓ **Fácil aplicación**
- ✓ **Excelente adherencia**