

PINTURA VINILO TINTUTEC TIPO 3

Propiedad	Norma / Método de Prueba	Valor
Viscosidad	ASTM D562	105 – 115 KU
Brillo Especular (60° / 85°)	ASTM D523	2.0 / 2.4 UB
Densidad	ASTM D1475	5.55 – 5.65 Kg/Gal
pH	-	8.5 – 9.5
Sólidos por peso	-	50 – 54 %
Poder cubriente (RC%)	-	≥ 98 %
Lavabilidad	-	N/A
Resistencia a la abrasión	-	N/A
Contenido de VOC	-	< 50 g/L

PINTURA VINILO TINTUTEC TIPO 3

2. TIEMPO DE SECADO

Condición	Tiempo Aproximado
Secado al tacto	15 – 20 minutos
Secado al manejo	1 – 2 horas



Cemtor

PINTURA VINILO TINTUTEC TIPO 3

3. RECOMENDACIONES DE APLICACION

- ✓ **Preparación de la superficie:** Asegurar que esté limpia, seca y libre de polvo o grasa.
- ✓ **Herramientas de aplicación:** Rodillo, brocha o pistola de aire.
- ✓ **Dilución:** Si es necesario, diluir con agua potable hasta un 10%.
- ✓ **Condiciones óptimas:** Aplicar en temperaturas entre 10°C y 35°C, evitando humedad excesiva.



Cemtor

PINTURA VINILO TINTUTEC TIPO 3

4. BENEFICIOS

- ✓ **Acabado mate uniforme.**
- ✓ **Gran cobertura y fácil aplicación.**
- ✓ **Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC).**
- ✓ **Secado rápido**